

ООО "Северсталь ТПЗ - Шексна"

Транспорт № Е187ВУ35 / АН522035 Вагон № **52 0 2 0 4 6 8** от 18.12.2017

Заказ № 115/7-2295

Кол-во товара: 1 Лист: 1
Вес нетто теор: 6.534 Листов: 1

Грузополучатель: Акционерное общество "Челябтехолтторг"
Адрес: 454053, Челябинская обл., ЧЕЛЯБИНСК, ТРОИЦКИЙ ТРАКТ, 54
Станция: ЧЕЛЯБИНСК-ГРУЗОВОЙ
Наименование продукции: Профиль гнут. э/с замкн. прям.
Номер контракта-договора: 643/00186217-62699 Ж/Д код: 800101
Стандарт: ГОСТ 19281-2014 / ГОСТ 30245-2003 / ГОСТ 30245-2003
(марки / поставки / профиля)



Отгружаемые позиции

№ пп	Поз. Зак.	Плавка	Партия/Ед	Партия атт.	Марка	Профилеразмер, мм	Длина, мм	Кол-во пак.	Кол-во шт.	Масса нетто теор, тн	Масса брутто теор, тн	Номер материала
1	30	СБ1960	102091 03	102091/01	09Г2С	140X120X6.0	12000	1	24	6.534	6.539	WEB102533
								1	24	6.534	6.539	

Качественные характеристики

№ пп	Класс прочности	Кат. н. хар-к	Кратность длины	Свариваемость
1	345	15	МД	ГС

Химический состав

№ пп	C %	Si %	Mn %	S %	P %	Cr %	Ni %	Cu %	Al %	Ti %	Nb %	V %	N %	As %	Сэжв %
1	0.11	0.71	1.36	0.006	0.013	0.04	0.02	0.05	0.033	0.006	0.004	0.004	0.005	0.003	0.38

Результаты испытаний

№ пп	Предел текучести σ-т, поперек Н/мм2	Предел прочности σ-в, поперек Н/мм2	Прочность сварного соединения	Относительное удлинение Δ-5, поперек %	Холодный изгиб. 180°, поперек	Ударная вязкость КСВ-70°С, поперек Дж/см2	Ударная вязкость после мех. старения КСУ+20°С, поперек Дж/см2
1	447	562	Уд	29	Уд	153/153	185/185

Продукция полностью соответствует указанной в настоящем сертификате НД. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.

Инспектор по качеству:

Шапошникова
Шапошникова
№3
Контроль качества
ООО «Северсталь ТПЗ-Шексна»



Проверочный код 1150280051

Дата печати: 18.12.2017 19:34:03