ООО "Химфлекс" 180559, РФ, Псковская обл., Псковский р-н, д. Родина, ул. Юбилейная д.
ИНН/КПП 6027090267/603701001, БИК 044030713, р/с 40702810232380000753
в СПБ Ф-Л АО "АЛЬФА-БАНК", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
тел./ факс (8112) 62-27-28, +7 964-316-70-92, e-mail himflex@himflex.ru, www.himflex.ru

# ПАСПОРТ № 1009

## «26» 03 2019 г.

На химически стойкую эпоксидную затирку для швов (двухкомпонентную)
"ХИМФЛЕКС 2Ф" ТУ 5772-005-74321702-2010

| Наименование показателя | По ТУ | Фактически |
|---|---|---|
| Внешний вид:<br>Состав А | Густая паста, цвет:<br>☐ светло-серый<br>☑ коричневый<br>☐ слоновая кость<br>☐ оранжевый<br>☐ красный<br>☐ желтый<br>☐ белый<br>☐ зеленый<br>☐ черный<br>☐ темно-серый<br>☐ бирюза<br>☐ горчичный<br>☐ бежевый<br>☐ синий<br>☐ темно-бежевый | Соответствует |
| Состав Б | Вязкая жидкость | Соответствует |
| Предел прочности при сжатии, Мпа, не менее | 50 | 59,3 |
| Предел прочности на растяжении, Мпа, не менее | 22 | 29,1 |
| Коэффициент кислотостойкости, %, не менее | 95 | 98 |
| Коэффициент щелочестойкости, %, не менее | 95 | 98 |
| Плотность, кг/л, не более | 1,72 | 1,62 |
| Состав А | 0,97 | 0,95 |
| Состав Б | | |
| Жизнеспособность состава при t° - 20°С, мин., не менее | 40 | 63 |

Вид тарного места: ☐ п/ведро 10 кг (9,2 + 0,8) _____ № партии 009771

☑ п/ведро 5 кг (4,6+ 0,4) _____

☐ п/ведро 2 кг (1,82+ 0,18) _____

Количество мест Дата изготовления 25.02.2019

Количество кг

"СООТВЕТСТВУЕТ" ТУ

Начальник ОТК _____ Широков Т.Е.

Руководитель _____ Широков Т.Е.

Срок годности 12 месяцев при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Компоненты затирки (Состав А и В) необходимо хранить в герметично закрытой таре в крытых складских помещениях (можно в не отапливаемых). При транспортировке и хранении затирки при температуре ниже 0°С, распаковка тары должна производиться не ранее, чем через 24 ч после их выдержки при температуре 20+5° С.

**Затирка не взрывоопасна, не токсична горит только при открытом огне.**