АБЗ МАГИСТРАЛЬ
ГРУППА КОМПАНИЙ ТЕХНОСТРОМ
г.Санкт-Петербург, ул.Ванеева, д.6, тел. 4445894, тел/факс 4444393

Добровольная сертификация РСТ СЛ 19

Свидетельство об аттестации испытательной лаборатории № SP 01.01.113.065 от 10.06.14 г. действителен до 10.06.17 г.

Сертификат соответствия №РОСС RU.СМ35.Н00182 Срок действия с 04.09.2014 по 04.09.2017

П А С П О Р Т № 2955

Наименование продукции: **А/б смесь горячая плотная песчаная, тип Г,марка II**

1. № рецепта **4**
2. Потребитель Общество с ограниченной ответственностью "Северная Компания"
3. Адрес укладки Предпортовая ул.
4. Материалы: минеральная часть песок из отсевов дробления гранит по ГОСТ 31424-2011, неактивированный мин.порошок по ГОСТР52129-2003 вяжущее: битум БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90, адгезионная добавка Амдор-ТС-1.
5. Показатели качества:

№	Наименование показателя	Требования ГОСТ 9128-2009	Фактические данные
1.	Средняя плотность	не нормируется	2.38
	Приемно-сдаточные испытания		
2.	Водонасыщение, % по объему	от 1,5 до 4,0	1.5
3.	Водостойкость	не менее 0,85	0.96
4.	Прочность при сжатии при 20 °С, МПа	не менее 2,5	4.5
5.	Прочность при сжатии при 50 °С, МПа	не менее 1,2	1.6
	Периодические испытания		
6.	Прочность при сжатии 0°С, МПа	не более 12,0	8.9
7.	Водостойкость при длительном водонасыщении	не менее 0,85	0.87
8.	Остаточная пористость, %	Св. 2,5 до 5,0	2.9
9.	Пористость минеральной части, %	не более 22	19.9
10.	А эфф. Естественных радионуклидов, Бк/кг	До 740	290

6. Масса асфальтобетонной смеси 22,2 т;
7. Температура смеси 145-154 °С
8. Дата выпуска смеси 5 мая 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Продукция по физико-механическим показателям соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009, предъявляемым к плотным песчаным смесям Тип Г м.II

Дата выдачи паспорта 6 мая 2017 г.

АО "АБЗ "Магистраль" Отдел Контроля Качества №2

Отдел контроля качества (Алексеева Ю.И.)

АБЗ МАГИСТРАЛЬ
ГРУППА КОМПАНИЙ ТЕХНОСТРОМ
г.Санкт-Петербург, ул.Ванеева, д.6, тел. 4445894, тел/факс 4444393

Свидетельство об аттестации испытательной лаборатории № SP 01.01.113.065 от 10.06.14 г. действителен до 10.06.17 г.

Сертификат соответствия №РОСС RU.СМ35.Н00182 Срок действия с 04.09.2014 по 04.09.2017

П А С П О Р Т № 3335

Наименование продукции: **Горячая пористая крупнозернистая, марка I**

1. № рецепта 7
2. Потребитель Общество с ограниченной ответственностью "Северная Компания"
3. Адрес укладки п.Володарский
4. Материалы: Минеральная часть щебень, песок из отсевов дробления гранит по ГОСТ 8736-93. вяжущее: битум БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90, адгезионнная добавка Амдор-ТС-1.
5. Показатели качества:

№	Наименование показателя	Требования ГОСТ 9128-2009	Фактические данные
1.	Средняя плотность	не нормируется	2.39
	Приемно-сдаточные испытания		
2.	Водонасыщение, % по объему	От 4,0 до 10,0	4.2
	Периодические испытания		
3.	Остаточная пористость, %	Св. 5,0 до 10,0	5.9
4.	Пористость минеральной части, %	не более 23,0	15.9
5.	А эфф. Естественных радионуклидов, Бк/кг	До 740	290

6. Масса асфальтобетонной смеси 168,66 т;
7. Температура смеси 145-154 °С
8. Дата выпуска смеси 15 мая 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Продукция по физико-механическим показателям соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009, предъявляемым к пористым К/з смесям марка I

Дата выдачи паспорта 16 мая 2017 г.

Отдел контроля качества (Алексеева Ю.И.)

АО "АБЗ "Магистраль" Отдел Контроля Качества №2

АБЗ МАГИСТРАЛЬ
ГРУППА КОМПАНИЙ ТЕХНОСТРОМ
г.Санкт-Петербург, ул.Ванеева, д.6, тел. 4445894, тел/факс 4444393

Свидетельство об аттестации испытательной лаборатории № SP 01.01.113.065 от 10.06.14 г. действителен до 10.06.17 г.

Сертификат соответствия №РОСС RU.СМ35.Н00182 Срок действия с 04.09.2014 по 04.09.2017

П А С П О Р Т № 3399

Наименование продукции: **Горячая плотная мелкозернистая, тип Б, марка I**

1. № рецепта **3/10**
2. Потребитель Общество с ограниченной ответственностью "Северная Компания"
3. Адрес укладки п.Володарский
4. Материалы: минеральная часть щебень по ГОСТ 8267, песок из отсевов дробления ГОСТ 31424 гранитные, неактивированный мин.порошок по ГОСТР52129-2003. Вяжущее: битум БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90, адгезионная .добавка Амдор-ТС-1
5. Показатели качества:

№	Наименование показателя	Требования ГОСТ 9128-2009	Фактические данные
1.	Средняя плотность	не нормируется	2.40
	Приемно-сдаточные испытания		
2.	Водонасыщение, % по объему	От 1,5 до 4,0	1.5
3.	Водостойкость	не менее 0,90	0.96
4.	Прочность при сжатии при 20 °С, МПа	не менее 2,5	4.4
5.	Прочность при сжатии при 50 °С, МПа	не менее 1,2	1.5
	Периодические испытания		
6.	Прочность при сжатии 0°С, МПа	не более 11,0	10.0
7.	Остаточная пористость, %	Св. 2,5 до 5,0	2.7
8.	Пористость минеральной части, %	От 14,0 до 19,0	16.4
9.	А эфф. Естественных радионуклидов, Бк/кг	До 740	290
10.	Водостойкость при длительном водонасыщении	не менее 0,85	0.88
11.	Трещиностойкость, МПа	не менее 3,5; не более 6,0	5.4
12.	Сдвигоустойчивость по коэф. внутреннего трения (tg ф)	не менее 0,81	0.84
13.	Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при т-ре 50 °С, МПа	не менее 0,37	0.47

6. Масса асфальтобетонной смеси 123,48 т;
7. Температура смеси 145-154 °С
8. Дата выпуска смеси 16 мая 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Продукция по физико-механическим показателям соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009, предъявляемым к плотным м/зернистым смесям Тип Б м.I

Дата выдачи паспорта 17 мая 2017 г.

Отдел контроля качества (Алексеева Ю.И.)

АО "АБЗ "Магистраль" Отдел Контроля Качества №2