Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Свидетельство об аккредитации № 8 – АК от 26.02.2010г. действительно до 26.02.2015г.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б
тел/факс (8442) 37-26-74
ОКПО 01919834, ОГРН 1053443007287
ИНН/КПП 3443063870/344301001

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ ГСЭН.RU.ЦОА.045
зарегистрирован в Реестре Системы 13 июля 2011г.
действителен до 15 октября 2013г.
Зарегистрирован в Едином реестре
№ РОСС RU.0001.510266 13 июля 2011г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 400

от 28.02.2013г.

Наименование пробы (образца): Смесь сухая цементная: напольная базовая «ВОЛМА-ровнитель грубый».
Пробы (образцы) направлены: ООО «ВОЛМА-ВТР»
(наименование, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 08.02.2013г. 11.00 часов
Дата и время доставки пробы (образца): 08.02.2013г. 15.00 часов

Цель отбора СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) (договор № 400 от 31.01.2013г.)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «ВОЛМА-ВТР» г. Волгоград, ул. Шкирятово, 36.
(наименование, юридический адрес)

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где проводился отбор пробы (образца): ООО «ВОЛМА-ВТР» г. Волгоград, ул. Шкирятово, 36.
(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца):

Д – 400

Изготовитель ООО «ВОЛМА-ВТР» г. Волгоград, ул. Шкирятово, 36.

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т. п.)

Дата изготовления 2013г. Номер партии -

Объем партии (пробы) 5 кг. Тара, упаковка бумажная упаковка

НД на методику отбора ГОСТ 31358-2007

Условия транспортировки автотранспорт

Условия хранения соблюдены

Дополнительные сведения пробы отобраны заказчиком

Лицо, ответственное за оформление данного протокола: врач Родионова О.А.
(подпись, ФИО)

Руководитель (заместитель) ИЛЦ: Скаковский М.Н.
(подпись, ФИО)

Общее количество страниц 1; страница 1

М.п.

Для протоколов ИЛЦ №2

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к объектам (образцам) прошедшим исследования.

Код образца (пробы)- ***Д-400***

Дата отбора: 08.02.2013

Дата поступления: 08.02.2013

Дата окончания исследования: 27.02.13

Наименование образца : Смесь сухая цементная напольная базовая "Волма-ровнитель грубый"

Номер регистрации : № 14-13/100

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат исследований	Неопределенность измерений	НД на методы исследований
Образец № 1				
Th-232	Бк/кг	3,4	2,9	ГОСТ 30108-94 МВИ № 40090.3Н700 от 22.12.2003г.
Ra-226	Бк/кг	6,9	5,2	
К-40	Бк/кг	65,0	26	
Образец № 2				
Th-232	Бк/кг	3,7	3,0	ГОСТ 30108-94 МВИ № 40090.3Н700 от 22.12.2003г.
Ra-226	Бк/кг	5,1	5,1	
К-40	Бк/кг	70,0	26,0	
Th-232	Бк/кг	4,9	3,1	ГОСТ 30108-94 МВИ № 40090.3Н700 от 22.12.2003г.
Ra-226	Бк/кг	5,0	4,9	
К-40	Бк/кг	60,3	24,0	
Образец № 4				
Th-232	Бк/кг	7,1	3,4	ГОСТ 30108-94 МВИ № 40090.3Н700 от 22.12.2003г.
Ra-226	Бк/кг	0,0	4,5	
К-40	Бк/кг	80,0	26,8	
Образец № 5				
Th-232	Бк/кг	6,8	3,4	ГОСТ 30108-94 МВИ № 40090.3Н700 от 22.12.2003г.
Ra-226	Бк/кг	0,7	4,6	
К-40	Бк/кг	65,0	25,0	

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат исследований	Погрешность	Допустимый уровень, не более*	НД на методы исследования
$A_{эфф}$	Бк/кг	16,40	6,72	-	ГОСТ 30108-94
$A_{эфф.м.}$	Бк/кг	23,1	-	370	

*СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ – 99/2009)

Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Дата следующей поверки
		номер	дата	
Гамма-бета- спектрометр "Прогресс- БГ "	9956	026352 20-0299/0512-050	16.05.12г.	16.05.13г.

Исследования проводили:

Должность	Подпись	Ф.И.О
Техник-радиолог		Е.Н. Кислякова

Заведующая радиологической лабораторией *В.В. Астапова*

Заключение

к протоколу лабораторных исследований № 400

от «__27__» февраля 2013г.

Согласно СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ – 99/2009) представленный образец (Д-399) – строительных материалов: Смесь сухая цементная напольная базовая «Волма - ровнитель грубый» 14-13/100, соответствуют I классу строительных материалов по показателю эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (^{226}Ra, ^{232}Th, ^{40}K) (не более 370 Бк/кг) и может использоваться в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях.

Заведующий радиологической лабораторией _____ В.В. Астапова

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» Радиологическая лаборатория

Общее количество страниц ____ страница ___