Общество с ограниченной ответственностью
«КАЛЬМАТРОН-СПб»
190103, Санкт-Петербург, ул. Дровяная, д. 9, лит. З
ИНН 7810208761 КПП 783901001, ОКПО: 54282519, ОГРН: 1037821014098
р/с 40702810455040010513 в Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург
кор/с 30101810500000000653
тел./факс (812)336-90-96, E-mail: newtech@kalmatron.ru www.kalmatron.ru

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ
№ 13-20 от 04.06.2020 г.
гидроизоляционного штукатурного состава с проникающим эффектом "КАЛЬМАТРОН-ЭКОНОМ"

ТУ 5745-009-54282519-2008, ГОСТ 31357-2007
Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.PA01.B.20113/19 от 07.02.2019 г. до 06.02.2029 г.
Свидетельство о государственной регистрации BY.70.06.01.008.E.003495.07.17 от 25.07.2017 г.
Экспертное заключение № 04Э.0312.255 от 13.03.2012 г.

Партия №	92	Дата производства	04.06.2020	Объем партии, кг	14 000

№ п/п	Наименование показателя	Норма	Результат проверки
1	Внешний вид	Сыпучий порошок серого цвета	соотв.
2	Влажность смеси, масс. %, не более	0,3	0,2
3	Насыпная плотность, кг/м^3	1300±50	1320
4	Максимальный размер заполнителя, мм	0,63	0,63
5	Содержание зерен наибольшей крупности, не более, %	0,5	0,30
6	В/Т	0,19	0,19
7	Подвижность по расплыву конуса, мм	120-160	132
8	Сохраняемость первоначальной подвижности (жизнеспособность), мин, не менее	30	50
9	Сроки загустевания, мин начало, не ранее конец, не позднее	 90 240	 130 200
10	Водоудерживающая способность, %, не менее	90	98,2
11	Прочность при изгибе через 28 сут, МПа, не менее	4,5	8,8
12	Прочность при сжатии через 7 сут, МПа, не менее	13,0	25,2
13	Прочность при сжатии через 28 сут, МПа, не менее	25,0	37,5
14	Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа, не менее	1,5	1,6
15	Водонепроницаемость, марка	W16	W20
16	Морозостойкость, марка, не менее	F,200	F,200
17	Морозостойкость контактной зоны, марка, не менее	F,100	F,100
18	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф, Бк/кг, не более	370	110,4

КОПИЯ ВЕРНА

Состав сохраняет свои свойства в течение 12 месяцев со дня выпуска при соблюдении условий хранения.

Гидроизоляционный штукатурный состав с проникающим эффектом "КАЛЬМАТРОН-ЭКОНОМ" необходимо использовать в соответствии с инструкцией по применению.

Технолог ООО «Кальматрон-СПб» _____ Величко А.С.
(личная подпись)

М.П.