ФОРМА

ТЕХНОНИКОЛЬ

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

ООО "ТехноНИКОЛЬ Воскресенск"
140204, Россия, г. Воскресенск, Промплощадка, 5В
Тел./факс: (495) 9562192

"TechnoNIKOL Voskresensk"
Promploschadka, 5B, 140204, Voskresensk, Russia
Tel/Fax: (495) 9562192

Наименование материала: **Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ**

СТО 72746455-3.1.8-2014

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА QUALITY CERTIFICATE

№ Партии	Смена	Дата Date	Количество, The number м2
17 894	**1**	**22.07.19**	

Показатель Characteristic	**Норма по ТУ Normal**	**Фактически Actually**
Масса 1 кв. м, кг/м2	1,5 ± 0,1	1,592
Относительное удлинение, в продольном направлении Elongation in the longitudinal direction, %	200	252
Температура размягчения вяжущего, не нижеThe softening temperature of the binder, not less than, °C	100	114
Толщина (справочно) Thickness (supplemental), mm, мм	1,5 ± 0,15	1,58
Гибкость, D=30 мм., внутренняя сторона, не выше, (EN 1109), °C	-15	-15
Гибкость, D=30 мм., внешняя сторона, не выше, (EN 1109), °C	-15	-15
Ширинаwidth, мм	1 000 ± 10	1 000
Длинаlength, м	10 ± 0,2	10
Условная прочность, не менее, МПа	1	1,24
Водопоглощение в течение 24 часов, не болееWater absorption for 24 hours, no more than, %	5	0,21
Прочность сцепления с бетоном , не менееBonding strength with the concrete, not less than, MPa	0,2	0,23
Прочность сцепления с металлом, не менееAdhesion strength of the metal is not less than, МПа	0,2	0,21
Водонепроницаемость EN 1928, метод BWatertightness, EN 1928, test B, кПа	Выдерживает	выдерживает
Сопротивление отслаивания на стыках. Среднее сопротивление расслаиванию, (EN 12316-1), Н/50мм	0,5	1
Прочность на сдвиг клеевого соединения, не менее, кН/м	1	2,19

Заключение: Соответствует СТО 72746455-3.1.8-2014

Гарантийный срок хранения: 18 месяцев со дня изготовлени
Warranty period of storage: 18 months from date of manufacture

ОТК: