ООО «НТ МастикК»

Тел.: 8(863) 248-32-07
30-30-009

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 5-01/01

Мастика резино-битумная МБР-65Х

ГОСТ 15836-79

Дата изготовления 26.01.2016г.

Номер партии 195

№	Наименование показателя	Норма	Фактически
	Продукт в состоянии поставки		
1	*Температура размягчения по КиШ,С °*	*65*	*80*
2	*Содержание пылевидного наполнителя,% по массе*	*1,0-1,5*	*1,25*
3	*Глубина проникновения иглы при 25 С°*	*0,1 мм 40*	*40*
4	*Растяжимость при 25 С°*	*Не менее 4 см*	*Соотв*
5	*Водонасыщение за 24 часа,%, не более*	*0,2*	*Соотв*
6	*Температура вспышки основы, С ° не менее*	*240-300*	*280*
7	*Содержание нелетучих веществ, %, не менее*	*75*	*85*
8	*Расход мастики,кг, при толщине в мм*	*3мм*	*3,5кг*

В соответствии с Постановлением правительства РФ №982 от 1.12.2009г. «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» данный продукт не подлежит обязательной сертификации

Начальник лаборатории _____

Дата выдачи 26.01.2016г.

Указания к применению:

- ✓ Перед применением продукт размешать! Условия применения: поверхность основания под покрытие очистить от пыли, грязи, мусора; в зимнее время – от снега и наледи и обработать праймером.
- ✓ Наносить специальной резиновой шваброй или шпателем.
- ✓ Необходимая толщина покрытия составляет 2-3 мм.
- ✓ Беречь от огня!
- ✓ ***Гарантийный срок хранения 6 мес.***

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Любым видом крытого транспортного средства. Хранить в упакованном виде в крытых складских помещениях при температуре не выше 40 °С