ООО «Акватрон-БХК»
г. Бийск Алтайского края,
территория ОАО «Полиэкс»,
зд. Заводоуправления,
тел./факс 8(3854) **30-67-07**
эл. адрес: akvatron-bhk@mail.ru

АКВАТРОН

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Герметик «Акватрон-6» (смесь сухая растворная)
ТУ 5745-080-07508005-2000

Партия № 25
Гарантийный срок хранения 24 месяцев
Масса, кг 6500
Количество мест 325

Дата изготовления 09.2016г
Количество упаковок 1300

№ п/п	Наименование показателей	Требования ТУ 5745-080-07508005-2000	Данные анализа
1	Внешний вид	Порошок серого цвета, оттенок не нормируется	соотв.
2	Насыпная плотность смеси, г /см³	1,5±0,1	1,4
3	Влажность, не более, %	0,1	0,1
4	Сроки схватывания, час начало, не ранее конец, не позднее	 2 5	 3час 55мин. 4час 30мин.
5	Прочность на сжатие, МПа, кгс/см², не менее	30 (300)	30
6	Марка по водонепроницаемости, не менее	W 12	W20
7	Марка по морозостойкости, не менее	F 300	F300
8	Повышение марки бетона защищаемой конструкции по водонепроницаемости, марка, не менее	2	2
9	Повышение марки бетона защищаемой конструкции по морозостойкости, марка, не менее	2	3
10	Повышение коррозионной стойкости бетона защищаемой конструкции в кислой среде (pH ≥3) (2 вид коррозии), раз	3	3
11	Стойкость бетона защищаемой конструкции к выщелачиванию (1 вид коррозии), время разрушения слоя толщиной 3мм, лет	100	соотв.
12	Сульфатостойкость (3 вид коррозии), ступень, не менее	1	1

Заключение ***Герметик «Акватрон-6» партия № 25 соответствует требованиям ТУ 5745-080-07508005-2000***

Технолог

Без печати не действителен
Начальник участка В.Б. Шатрубов

Общество с ограниченной ответственностью «Акватрон-БХК» 1082204002071 Алтайский край, г. Бийск